

# TECHNISCHES DATENBLATT

## TUNDISH 4

Revisione: 22-10-01

GU/gr

27 aprile 2011 az

### ALLGEMEINES

Gebrauchsfertiger luftbindender Mörtel.

### ZUSAMMENSETZUNG

Auf der Basis von siliziumhaltigen Rohstoffen.  
SiO<sub>2</sub> 80 % ca.

### ANWENDUNGSGEBIET

Verfugen und Verbindung der Dämmplatten für **Tundish**.  
Zustellung und Instandsetzung von siliziumhaltigen feuerfesten und silizium-Tonerdehaltigen Materialien.  
Zustellung von isolierenden siliziumhaltigen und Kiesel- und Tonerdehaltigen Materialien.  
Gebrauchsfertiger luftbindender Mörtel mit ausgezeichneter Fließfähigkeit und Bearbeitbarkeit.

Kaltbiegefestigkeit über 25 kg/cm<sup>2</sup> 8 Stunden nach der Anwendung mit Standardproben.

### LIEFERFORM UND LAGERUNG

Verpackung: Kunststoffeimer von kg 20.

Lagerung: 6 Monate in der originellen Verpackung und in frischem aber von Frost geschütztem Raum.

### KENNZEICHNUNG

Siehe *Sicherheitsdatenblatt*.

### CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE DATEN

Parameter	Methode	G/E	Wert
Aussehen	60	-	teigige Masse
Farbe	1250	-	hellgrau
Korngröße <sup>(2)</sup>	3635	mm	0÷0,5
Max. Betriebstemperatur <sup>(2)</sup>	-	°C	1350

(1) statistisches Wert; (2) typische Werte.